

Capalac impregnační základ na dřevo

Transparentní rozpouštědlový základní nátěr na dřevo pro použití v exteriéru.

Popis výrobku	
Oblast použití	Impregnační základní nátěr na dřevo s ochranou proti dřevokazným houbám. Na okna, vchodové dveře, dřevěné fasádní obklady, ploty, sruby, apod. Na okna a vchodové dveře lze použít i z vnitřní strany. Vhodný jako ochrana staticky nenamáhaných dřevěných dílů bez kontaktu se zemí ve vnějším prostředí před hnilobou a zamodráním.
Vlastnosti	- krátká doba schnutí - umožňuje regulaci vlhkosti - výborně penetruje do podkladu - zlepšuje přilnavost následných nátěrů - působí proti zamodráním - působí proti hnilobným procesům
Technická data	Hustota: cca 0,82 g/cm ³ .
Materiálová báze	Alkydová pryskyřice se sníženým obsahem aromátů.
Balení	1; 2,5 a 10 litrů.
Odstín	Transparentní.
Skladování	V suchu při teplotě +5 - +30 °C, odděleně od krmiv, nápojů a potravin.
Zpracování	
Vhodné podklady	Nenatřené, savé dřevo. Podklad musí být čistý, suchý, nosný a bez uvolňujících se součástí. Ustálená vlhkost nesmí překročit 13% u tvarově stálých dílů, a 15% u tvarově nestálých dílů. Capalac impregnační základ na dřevo se doporučuje používat pouze tam, kde je doporučena ochrana dřeva. Dodržujte obecně platné požadavky pro ochranu dřeva. Jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu dřeva nátěrovými prostředky.
Příprava podkladu	Nové dřevo: Dřevo obruste ve směru dřevních vláken, důkladně očistěte a důkladně vymyjte pryskyřici a smolníky. Ostré hrany zaoblete. Staré nenatřené dřevo: Zašedlé, zvětralé dřevo obruste až na zdravé, nosné dřevo a dobře očistěte. Ostré hrany zaoblete.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití, před aplikací jej pouze krátce promíchejte.
Nanášení materiálu	Namáčením nebo nátěrem.
Spotřeba	Cca 70 – 100 ml/ m² na jeden nátěr. Minimálně by mělo být nanášeno alespoň 120 – 160 ml/m². Pro dobrou ochranu dřeva by měla být tato hodnota dodržena. Skutečnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.

Podmínky zpracování	Min. 5 °C pro vzduch, materiál i podklad.
Doba schnutí	Při 20 °C a 65% vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu zaschlý po cca 5 hodinách. Další nátěr rozpouštědlovými materiály je možný nejdříve po 12 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se časy prodlužují. U dřeva s vysokým obsahem pryskyřic, zejména u tropických dřevin, se mohou doby schnutí prodloužit.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití lakovým benzínem nebo náhražkou terpentýnu
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	 Xn; zdraví škodlivý Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte vhodné ochranné rukavice. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Obsahuje triisobutylfosfát a propiconazol. Může vyvolat alergické reakce. Všeobecná upozornění: prostředky na ochranu dřeva obsahují složky pro ochranu dřeva před biologickým napadením. Používejte je tedy jenom tam, kde je vyžadována ochrana dřeva. Při zneužití mohou poškodit zdraví nebo životní prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od krmiv, nápojů a potravin. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do kontaktu s krmivy, nápoji a potravinami. Nepoužívejte na včelí úly, skleníky (zevnitř) a sauny. Nepracujte u otevřeného ohně. Při zpracovávání a skladování dodržujte platné předpisy o ochraně ovzduší a vod. Skladujte pouze v originálních nádobách. Nádoby po vyprázdnění dobře uzavřete. Výrobek je jedovatý pro ryby a vodní živočichy. Zabraňte uvolnění do povrchových toků a kanalizace. Skladujte při teplotách +5 - +30 °C.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů jako nebezpečný odpad.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 750 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: květen 2011

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.