

CapaWood Performance

Tenkovrstvá lazura určená pro ochranu dřeva v exteriéru



Popis výrobku

Účel použití

CapaWood Performance je tenkovrstvá lazura, která proniká hluboko do dřeva. Tato lazura ochrání dřevo rozměrově stálých a omezeně rozměrově stálých dřevěných konstrukcí, jako jsou terasy, ploty, pergoly a zahradní nábytek. Není vhodná pro dřevěné komponenty, které jsou v trvalém kontaktu se zemí.

Vlastnosti

- dokonale zachovává strukturu dřeva
- obsahuje rozpouštědla bez aromátů
- vysoká ochrana proti vlhkosti
- tenká vrstva umožňuje dřevu dýchat
- ochrana proti plísni
- snadné zpracování
- hedvábně matný vzhled
- vysoká ochrana proti UV záření

CapaWood Performance „bezbarvý“ nemá ochranu proti UV záření. Používejte ji jako základní nátěr pod probarvené CapaWood Performance

Materiálová báze

Alkydová pryskyřice, rozpouštědla bez aromátů, pigmenty

Balení / velikosti nádob

0,75 a 2,5 L

Barevné odstíny

Bílý, Bezbarvý, Light Oak, Pinie, Sweet cherry, Teak, Palisander a Green

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 3 roky od data výroby.

Technická data

- Hustota: cca 0,87 g/cm³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Povrch musí být čistý, pevný, suchý, bez oleje, vosku a mastnoty. Před aplikací zbruste nesoudržné části a zašedlé části dřeva. Odstraňte prach a nečistoty z povrchu dřeva. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat u tvrdého dřeva 12% a u měkkého dřeva 15%.

Úprava podkladového materiálu

Před použitím použijte jako základní nátěr CapaWood Primer. Produkt dobře promíchejte. **CapaWood Performance** je připraven k přímému použití, neředí se a lze aplikovat natíráním. Hluboce proniká do struktury dřeva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plísni. Pigmentovaný CapaWood Performance zajišťuje ochranu proti UV záření



Postup nanášení	Na nové a surové dřevo aplikujte 1 - 2 nátěry CapaWood Primer a následně 2 – 3 nátěry Capawood Performance.
Ředění	CapaWood Performance se neředí!
Spotřeba	max. až 14 m ² / l (70 ml / m ²) při jedné vrstvě v závislosti na hrubosti povrchu a pórovitosti substrátu (například neohoblované dřevo)
Podmínky při zpracování	Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C . Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.
Vysychání / doba vysychání	Po 5 hodinách je povrch suchý na dotyk. Druhou vrstvu je možné aplikovat za suchého počasí cca po 8 hodinách při 20° C a 65% vzdušné vlhkosti. Zcela suchá je po 24 hodinách.
Čistění nářadí	Nářadí po použití čistěte syntetickým ředidlem nebo náhražkou terpentýnu.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Výrobek je škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Při broušení používejte prachový filtr P2. Vzniklý roztřík nevdechujte. Používejte kombinovaný filtr A2/P2. Pozor: Textilie a hadry napuštěné tímto přípravkem hrozí samovznícením (v důsledku obsaženého lněného oleje). Proto musí být vždy uchovávány v uzavřených plechových nádobách nebo se musí před vyhozením nechat vyschnout volně rozprostřené na vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/f): 700 g/ l. Tento výrobek obsahuje max. 600 g/l VOC.
Podrobnější údaje	Tento produkt je "ošetřeným produktem" podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje následující biocidy: Propiconazol (CAS č. 60207-90-1).
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: červen 2019

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Tel.: +420 315 745 094 • Fax: +420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz