

Capatect Holzprimer



Disperzně pojený spojovací most na dřevěné podklady

Popis výrobku	
Oblast použití	Disperzně pojený základní nátěr jako spojovací most pro dřevěné podklady k následnému použití minerálních lepicích tmelů (Capatect Top Fix Kleber nebo Capatect 190 fein) k lepení tepelně izolačních systémů Capatect. Capatect Holzprimer lze také použít k ochraně nového dřeva před zvětráváním a narušením vlivem UV záření. Narušení dřeva vlivem UV záření snižuje jeho nosnost a nátěru Capatect Holzprimer.
Vlastnosti	Velikost zrna: 0,5 – 1 mm
Technická data	Hustota 1.350,- kg/m ³
Materiálová báze	Styrenakrylát
Balení	Vědro 22 kg, 24 vědra (528 kg) na paletě.
Odstín	Šedý
Skladování	V chladu a suchu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 12 měsíců od data výroby.
Zpracování	
Vhodné podklady	Překližkové stavební desky. OSB desky.
Příprava podkladu	Záklop stěny musí být namontován pevně. Podklad musí být čistý, nosný, suchý, bez nečistot a separačních součástí.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití, před aplikací se jenom dobře promíchá. V případě potřeby je možné upravit konzistenci přidáním max. 2% čisté vody.
Nanášení materiálu	Materiál se nanáší štětcem nebo válečkem na dřevěný podklad. Následné lepení izolačních desek probíhá po vyžrání nátěru Capatect Holzprimer celoplošně lepicím tmelem Capatect Top Fix Kleber nebo Capatect 190 fein.
Spotřeba	Cca 0,2 – 0,25 kg/m ² . Skutečná spotřeba závisí na více faktorech. Skutečnou spotřebu lze stanovit pouze na zkušební ploše. Výše uvedená spotřeba vychází ze zkušeností a je nezávazná.
Podmínky zpracování	Nanášení při teplotě pod +5 °C (podklad, materiál i vzduch), na přímém slunečním svitu, za silného větru, za deště bez ochranných opatření, při mlze nebo při teplotě podkladu pod rosným bodem není dovoleno. Tyto podmínky musí být dodrženy alepoň dva dny po aplikaci. Pozor na nebezpečí nočních mrazíků!
Doba schnutí	Při +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze dále zpracovávat nejdříve po 24 hodinách. Při nižší teplotě nebo vyšší vlhkosti se tento čas prodlužuje.
Doporučení	Vlhkost dřeva nesmí v okamžiku aplikace překročit 15%. Capatect Holzprimer se musí nanášet okamžitě po vystavení povrchu dřeva vlivům

	povětrnosti (poškození dřeva vlivem UV záření snižuje přídržnost).
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	Tento výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však při jeho používání dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	Likvidujte na místě určeném pro likvidaci zvláštních odpadů. Kód odpadu 08 01 12
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l. Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: duben 2016

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.