



## AmphiSilan LF koncentrát

Hydrofobní základní nátěr, ředitelný vodou, na zpevňování a egalizaci povrchu.

### Popis výrobku

|                  |  |
|------------------|--|
| Oblast použití   | Speciální základní nátěrová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání nasákavosti rozdílně nebo silně nasákavých ploch v interiéru a exteriéru. Je určena pro fasádní výrobky ThermoSan, Muresko a jiné silikonové výrobky. |
| Materiálová báze | Silikonakrylová báze   |
| Balení           | 12 kg  |
| Odstín           | Mléčná, po vyschnutí je bezbarvá.  |
| Skladování       | V chladu, chraňte před mrazem.<br>Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců.  |

### Zpracování

|   |   |
|---|---|
| Vhodné podklady                             | Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiérů.   |
| Aplikace mimo program Caparol Clean Concept | <b>Aplikujte stříkáním, štětcem</b><br>Airless: úhel 20°- 50°<br>tryska 0,015"<br>tlak 60 bar   |
| Ředění                                      | AmphiSilan LF koncentrát ředíte pro případ penetrace 1 : 1 pitnou vodou   |
| Podmínky zpracování                         | <b>Minimální teplota při zpracování:</b><br>Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání:<br>Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazíků. |
| Spotřeba                                    | Cca 0,1 – 0,15 kg/m <sup>2</sup> koncentráту dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše  |
| Doba schnutí                                | Při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti lze nátěr po 12 hodinách přetírat. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.   |
| Čištění nářadí                              | Nářadí ihned po použití očistěte vodou  |
| Upozornění                                  | Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte.<br>Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.   |



Aplikace v rámci programu „Caparol Clean Concept“

**Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutné dodržet následující podmínky.**

**Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi:** Řasy a plísně odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napustěte očištěnou plochu přípravkem Capatop a nechte znovu dostatečně vyschnout.

Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr přípravkem AmphiSilan LF koncentrát a následně aplikujte fasádní barvu Muresko nebo ThermoSan.

**K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat Muresko nebo ThermoSan ve dvou vrstvách.**

Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C pro podklad a okolní vzduch.

Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

## Instrukce

Bezpečnostní upozornění

Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemikáliích a nepodléhá proto označovací povinnosti. Dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Spalovna zvláštních odpadů nebo sběrný zvláštních odpadů. Nevyhazujte do domovního odpadu. Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko

Tel.: +420 315 745 094  
Fax: +420 315 745 080  
E-mail: [info@caparol.cz](mailto:info@caparol.cz)  
[www.caparol.cz](http://www.caparol.cz)

Technická informace vydáno: duben 2019

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento dokument svou platnost.