

PremiumClean

Vysoce čistitelný vnitřní nátěr pro namáhané plochy



Popis výrobku

Účel použití	Pro vysoce čistitelné a proti znečištění odolné nátěry stěn a stropů na všech vnitřních plochách. Ideální pro místa, vystavená zvýšenému mechanickému namáhání, a která je nutné příležitostně čistit. I přes matný povrch se běžné domácí nečistoty snadno odstraňují. PremiumClean je odolný proti vodou rozpustným dezinfekčním prostředkům a hodí se zejména k použití v místnostech s vyššími hygienickými nároky, jako jsou nemocnice, domovy důchodců a lékařské praxe. Přednostní oblastí pro použití nátěrové hmoty PremiumClean jsou také obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, mateřské školy, úřady a soukromá bytová oblast, kde je důraz kladen na místa ohrožená znečištěním.
Vlastností	■ vodou ředitelná, ekologická barva bez zápachu ■ odolná vůči znečištění ■ vysoce čistitelná ■ neobsahuje aktivní látky proti tlení ■ difúzně otevřená ■ odolná vůči vodou rozpustným dezinfekčním a čistícím prostředkům
Základ materiálu	Disperze plastu podle DIN 55945.
Balení / Velikosti nádob	■ Standardní zboží: 5 l, 12,5 l ■ ColorExpress: 2,5 l, 10 l,
Barevné odstíny	Bílá PremiumClean je samotónovací s přísadou max. 10 % plnotónovacích a tónovacích barev CaparolColor nebo AmphiColor. Potřebné celkové množství při samotónování vzájemně promíchejte, aby nevznikaly rozdíly v barevných odstínech. Při odběru 100 litrů a více v jednom barevném odstínu a zakázce na přání je možné i tónované dodání ze závodu. PremiumClean je barva tónovatelná v systému ColorExpress strojově nebo podle všech běžných kolekcí barevných odstínů ve světlých a středních barevných tónech. U tmavých, případně intenzivních barevných odstínech je možné použít barvu PremiumColor. Aby bylo možné rozpoznat případné vady barevného tónování, zkontrolujte před zpracováním přesnost barevného odstínu. Na souvislých stěnách použijte jen barevné odstíny jednoho vyhotovení (šarže).
Stupeň lesku	Tupě matná (podle DIN EN 13 300). Při plochem úhlu pozorování může povrch vypadat leskleji.
Skladování	Chladná, ale nemrznoucí.
	Charakteristické údaje podle DIN EN 13 300: Odchytky od technických charakteristik jsou možné v důsledku barevného odstínu.



	■ Oděr za vlhka: ■ Kontrastní poměr: ■ Maximální zrnitost: ■ Hustota: Třída 1, odpovídá odolnosti proti oděru podle DIN 53778 Kryvost třídy 2, při vydatnosti 7 m²/l, popř. 140 ml/m² jemná (< 100 µm) cca 1,34 g/cm³															
Upozornění	Doporučení pro čištění: Pro příležitostné čištění povrchu jsou vhodné běžné domácí vodou ředitelné a nezbarvené čisticí prostředky, ve spojení s měkkou, čistou utěrkou z mikrovlákna. Před prvním čištěním je vhodné odzkoušet příslušný čisticí prostředek na méně viditelném místě, zda se snáší s nátěrovým systémem. Dodržujte návody k dávkování čisticích prostředků a nepoužívejte žádné výrobky, které způsobují oděr. U zbarveného výrobku může nastat podle odstínu a intenzity čištění lehký oděr pigmentu, viditelný na čisticí utěrce.															
Vhodnost podle technické informace č. 606 Definice oblastí použití	<table><tr><td>uvnitř 1</td><td>uvnitř 2</td><td>uvnitř 3</td><td>venku 1</td><td>venku 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td colspan="5">(–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné</td></tr></table>	uvnitř 1	uvnitř 2	uvnitř 3	venku 1	venku 2	+	+	+	–	–	(–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné				
uvnitř 1	uvnitř 2	uvnitř 3	venku 1	venku 2												
+	+	+	–	–												
(–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné																

Zpracování

Vhodné podklady	Na podkladech nesmí být nečistoty, separační substance a podklady musí být suché. Dodržujte VOB, část C, DIN 18363, odst. 3.
Příprava podkladu	Omítky třídy malty PII a PIII / pevnost v tlaku podle DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm²: Pevné, normálně savé omítky natírejte bez předběžné úpravy. Na hrubě porézní, písčité, savé omítky použijte základní nátěr s přípravkem Capagrund. Sádrové omítky třídy malty PIV / s pevností v tlaku podle DIN EN 13279 s min. 2 N/mm²: Základní nátěr základním adhezním nátěrem Caparol-Haftgrund. Sádrové omítky s nepropustnou slinutou vrstvou obruste, zbavte prachu a natřete základním nátěrem Caparol-Tiefgrund TB. Sádrové stavební desky: Na savé desky použijte základní nátěr přípravkem rund nebo Caparol-Tiefgrund TB. Na silně zhuťné, hladké desky použijte pojivový základní nátěr adhezním prostředkem Caparol-Haftgrund. Sádrové desky (sádrokartonové desky): Zabruste otřepy po tmelení. Místa se sádrovou stěrkou a nedostatečnou pevností zpevněte prostředkem Caparol-Tiefgrund TB. Provedte základní nátěr prostředkem Caparol-Haftgrund nebo Capagrund. U desek s obsahem vodou rozpustných, zbarvujících látek proveďte základní nátěr prostředkem Caparol Filtergrund. Beton: Odstraňte zbytky separačních přípravků a křídových, písčitých substancí. Pórobeton: Provedte základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným v poměru 1 : 3 s vodou. Vápenopískové cihly a cihelné režné zdivo: Barvu nanášejte bez předběžné úpravy. Nosné nátěry: Matné, slabě savé vrstvy přepracujte přímo. Lesklé povrchy a lakované nátěry zdrsňte. Provedte základní nátěr základním adhezním přípravkem Caparol-Haftgrund. Nenosné nátěry: Odstraňte nenosné lakové nebo disperzní barvy nebo vrstvy omítek ze syntetické pryskyřice. Na slabě savé, hladké plochy použijte základní nátěr adhezním prostředkem Caparol-Haftgrund. Na hrubě porézní, písčité, savé omítky použijte základní nátěr s přípravkem Capagrund. Nenosné vrstvy minerálních barev odstraňte mechanicky a plochy zbavte prachu. Provedte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Nátěry křehkými barvami: Omyjte až na podklad. Provedte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Nezatřená papírová tapeta z hrubých vláken, reliéfní nebo ražená tapeta: Barvu nanášejte bez předběžné úpravy. Nepřiléhající tapeta: Odstraňte beze zbytků. Smyjte lepidlo a zbytky makulatury. Provedte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Plochy napadené plísní: Odstraňte napadení plísní nebo houbami mokrou metodou. Plochy omyjte přípravkem Capatox, a nechte dobře uschnout. Provedte základní nátěr podle druhu a kvality podkladu. Na silně napadených plochách proveďte závěrečnou vrstvu přípravkem Indeko-W. Dodržujte při tom zákonné a úřední předpisy (např. nařízení o bioaktivních a nebezpečných látkách). Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty: Znečištění nikotinem a skvrny od sazí nebo mastnoty omyjte vodou s přísadkou domácích čisticích prostředků rozpouštějících tuky a nechte dobře uschnout. Zaschlé skvrny od vody očistíte za sucha kartáčem. Provedte překližovací základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

Technická informace

Dřevo a dřevěné materiály: Provedte nátěr vodou ředitelnými, ekologickými laky Capacryl / disperzními laky.

Malá vadná místa: Po odpovídající přípravě povrchu pomocí tmelu Caparol-Akkordspachtel opravte povrch podle návodu ke zpracování a případně provedte základní nátěr.

Postup při
nanášení

Natírání, natírání válečkem nebo stříkání bez stlačeného vzduchu

Nanášení stříkáním bez stlačeného vzduchu: Úhel postřiku: 40°-50°; tryska: 0,017–0,019"; stříkací tlak: 140–160 barů; pracovní prostředky po použití vyčistěte vodou.

Složení vrstev

Sytý, rovnoměrný nátěr PremiumClean neředěný, nebo zředěný max. 5 % vody. Na kontrastních nebo rozptýleným světlem osvětlovaných plochách proveďte předchozí základní nátěr hmotou, zředěnou max. 5 % vody. Na rozdílně savé podklady použijte základní nátěr adhezním prostředkem Caparol-Haftgrund.

Spotřeba

Pro nanášení válečkem na hladký podklad použijte malířské nářadí s krátkým vlasem (výška vlasu 13 mm). Barvu PremiumClean naneste rovnoměrně a válečkem pohybuje jedním směrem.

Podmínky zpracování

Mezní nejnižší teplota při zpracování a usychání: teplota okolního vzduchu a podkladu +5 °C.

Schnutí / doba schnutí

Při +20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 – 6 hodinách na povrchu suchý a přetřatelný. Úplná odolnost barvy proti otěru je dosažena po době schnutí v délce 14 dnů. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto časy prodlužují.

Upozornění

Aby nedocházelo k vytváření nánosů, natírejte metodou „mokrý do mokrého“ jedním tahem. Pro zaručení rovnoměrného povrchového lesku na hladkých nebo rozptýleným světlem osvětlovaných plochách může být nutné provést druhý nátěr. Při nanášení barvy stříkáním bez stlačeného vzduchu barvu dobře rozmíchejte a prosijte sítím. Při použití hmoty Caparol-Tiefgrund TB ve vnitřních prostorách může být cítit typický zápach ředidla. Postarejte se proto o dobré větrání. V citlivých prostorách použijte stabilizátor omítky AmphiSilan bez zápachu a aromatických přísad. Otisky a opravy v ploše závisejí na mnoha faktorech a jsou tudíž nevyhnutelné (návod BFS 25). Při použití plošných dezinfekčních prostředků na bázi fenolu může dojít k nežloutnutí povrchu.

Uchovejte mimo dosah dětí. Během zpracovávání a usychání dbejte na důkladné větrání. Během používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě omyjte postižené místo důkladně vodou. Nenechte uniknout do kanalizace, vody nebo půdy. Po použití okamžitě umyjte nářadí vodou a mýdlem. Nevdechujte kapičky rozstříknuté barvy. Bližší údaje: Viz bezpečnostní datový list.

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Může vyvolávat alergické reakce. Poradenství pro alergie

Likvidace

K recyklaci předejte pouze obaly vyprázdněné od zbytků. Tekuté zbytky materiálů odevzdejte na sběrné místo pro staré barvy / staré laky, zasklé zbytky materiálů zlikvidujte jako stavební a demoliční suť nebo jako odpady z osídleného prostoru, či domovní odpad.

Mezní hodnota EU pro obsah
VOC

tohoto výrobku (kategorie A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC. >M-DF01

Deklarace o obsažených látkách

Polyakrylová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty, vosky, voda, aditiva, konzervační prostředky (metylisothiazolinon, benzisothiazolinon)

Technické poradenství

Všechny v praxi se vyskytující podklady a jejich technické zpracování nemohu být v této tiskovině popsány. Pokud má dojít ke zpracování podkladů, které nejsou v této technické informaci uvedeny, je nutné se spojit s námi, nebo s našimi externími spolupracovníky. Jsme připraveni Vám poskytnout detailní poradenství s ohledem na daný objekt.

Servis technického poradenství

Tel.: +420 315 745 094
Fax: +420 315 745 080
E-mail: info@caparol.cz

Technická informace: leden 2019

Tato technická informace byla vyhotovena na základě nejnovějšího stavu techniky a na základě našich znalostí. S ohledem na četnost podkladů a předmětných podmínek není ovšem kupující/uživatel zbaven své povinnosti, odborně a řemeslně odzkoušet na vlastní odpovědnost vhodnost našich materiálů pro určený účel použití při zachování příslušných podmínek. Platnost má pouze nejnovější znění technické informace. Přesvědčte se případně o aktuálnosti tohoto znění na www.caparol.de.