

# CAPAROL Samtex 2

Matná vinylová barva nejvyšší kvality pro vnitřní použití



## Popis výrobku

Účel použití	Interiérová vinylová barva <b>CAPAROL Samtex 2</b> . je určena pro trvalé nátěry pro všechny obvyklé vnitřní plochy vhodné pro disperzní barvy. Díky svým vlastnostem je výborná pro malování, kde hraje důležitou roli čas, zakrývá malé nedokonalosti podkladu a hladký povrch umožňuje správnou přilnavost a možnost dalšího přetírání v budoucnu.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ředitelná vodou</li> <li>■ s nízkým zápachem</li> <li>■ minimum emisí, neobsahuje rozpouštědla</li> <li>■ vysoce čistitelná, odolná vůči vodným dezinfekčním prostředkům a domácím čistícím prostředkům</li> </ul>
Materiálová báze	Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze
Balení / velikosti nádob	2,5 l a 10 l
Barevné odstíny	Báze 1 (X1): bílá Báze 3 (X3): transparentní Barvu <b>CAPAROL Samtex 2</b> lze tónovat v systému ColorExpress
Stupeň lesku	Tupě matná < 10 (úhel 85°) dle ČSN EN 13 300
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.
Technická data	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ořez za mokra: třída 2 dle ČSN EN 13 300</li> <li>■ Kontrastní poměr: třída 3 při spotřebě 7,5 m<sup>2</sup> / l na jednu vrstvu</li> <li>■ Maximální zrnitost: jemná (&lt; 100 mikronů)</li> <li>■ Hustota: cca 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ Propustnost vodních par (hodnota sd): difúzní hodnota s<sub>d</sub> &lt; 0,2 m</li> </ul>

## Zpracování

Vhodné podkladové materiály Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic



## Úprava podkladového materiálu

### Vnitřní omítky skupin P II a P III

Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy.

Na hrubé, porézní, nasákové omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr OptiGrund E.L.F. nebo CapaSol LF

### Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV

Aplikujte základní nátěr Caparol-Haftgrund nebo SamtGrund. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr Tiefgrund TB

### Sádrové desky

Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem OptiGrund E.L.F. nebo Caparol Tiefgrund TB. Na silně ztuhlé hladké desky použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Caparol Haftgrund nebo SamtGrund

### Sádrokartonové desky

Nerovnosti na povrchu tmele obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Caparol-Tiefgrund TB. Dále naneste základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund, SamtGrund E.L.F. nebo Capasol LF. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zbarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund nebo Caparol AquaSperrgrund.

### Beton

Odstaňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek

### Pórobeton

Aplikujte základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným pitnou vodou v poměru 1 : 3

### Zdivo z vápenopískových cihel a líčových cihel

Natírejte bez předchozích úprav

### Nosné nátěry

Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsňte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund nebo SamtGrund E.L.F.

### Nenosné nátěry

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.

Na slabě nasákové hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Haftgrund.

Na hrubé porézní nasákové plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem Caparol Grundier konzentrat LF nebo CapaSol LF.

Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

### Nátěry křehkými barvami

Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB

### Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem

Natírejte bez předchozího ošetření.

### Nedržící tapety

Odstaňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

### Plochy napadené plísněmi

Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatop a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

### Malá defektní místa

Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

### Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku

Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuku a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund nebo Caparol AquaSperrgrund.

### Dřevo a dřevěné materiály

Natřete vodorozpustnými ekologickými emalí Capacryl nebo lazurami Capadur.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Ředění

Barvu **CAPAROL Samtex 2 doporučujeme neředit**. V případě potřeby pro první nátěr ředte max. 2 % pitné vody

Spotřeba

Cca 100 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem

Podmínky při zpracování

Spodní hranice teploty pro zpracování: +5° C pro okolní vzduch a podklad  
Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad

Vysychání / doba vysychání

Přetírat lze cca po 2 hodinách, pokud je podklad „teple-suchý“ na dotek. V případě, že je povrch studený na dotyk, počkejte déle. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Nářadí

Použijte štětec, váleček nebo stříkací přístroje  
nanášení přístrojem airless:  
úhel nástřiku: 50°  
tryska: 0,021 – 0,026  
tlak nástřiku: 150 – 180 bar  
Přístroje vyčistěte ihned po použití vodou.

Čistění nářadí

Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.

Upozornění

Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného tónu.

## Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení  
(stav v době tisku)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek  
VOC (těkavých organických  
sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC

Prohlášení o obsažených látkách

Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, konzervační prostředky (methylothiazolinone, benzisothiazolinone).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.:+ 420 315 745 094  
Fax:+ 420 315 745 080  
E-Mail: caparol@caparol.cz

## Technická informace · vydání: červen 2019

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Tel.:+420 315 745 094 • Fax:+420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: caparol@caparol.cz